Temperatura limite di impiego

125 °C (lato fibra)

Altre caratteristiche

Manufatto di agevole manipolazione, non igroscopico, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe.
Il rivestimento in carta kraft-alluminio ha funzione di barriera al vapore.

Freno vapore : 20 m equivalenti di aria, circa

Dimensioni standard

Tipo / spessori (mm)	dimensioni (m)	m2 per confezione	m2 per pallet
Isover CL 1X – sp. 25 mm	1,20 x 14,00	16,80	504,00
Isover CL 1S – sp. 30 mm	1,20 x 14,00	16,80	504,00
Isover CL 1S – sp. 40 mm	1,20 x 12,00	14,40	432,00
Isover CL 1S – sp. 50 mm	1,20 x 9,50	11,40	342,00

Tolleranze dimensionali (UNI 6264-68)

lunghezza: ± 15 cm
larghezza: ± 10 mm
spessore: ± 3 mm

Imballo

Rotoli singolarmente avvolti in politene termoretratto (diametro rotolo ca. 40 cm) posti su pallet, con involucro esterno in politene.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto o in ambienti chiusi, opportunamente ventilati.
Il prodotto deve essere maneggiato con cura onde evitare l'accidentale distacco del supporto.

Prezzo Al metro quadrato

Il sistema qualità della Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2000

- Le misure, le dimensioni standard , gli imballi e i dati tecnici, ad esclusione del valore di conduttività termica a 40°C , indicati nella presente scheda non sono tassativi e la Saint-Gobain Isover Italia S.p.A può, senza particolare segnalazione, modificarli.
- L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione.
- Il valore di conduttività termica a 40°C è conforme a quanto previsto dalla Legge 10/91 art. 32 e dal DM 2.4.98 ed è ottenuto da misure di laboratorio effettuate secondo i criteri della Norma ISO 8301:91 anticipando i disposti della futura normativa CEN e certificato da BVQI (Certificato n° 02/004A del Bureau Veritas Quality International)