

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

LASTRA PER GUARNIZIONI ES.AMIANTO

COMPOSIZIONE

Lastre compresse prodotte con fibre organiche e minerali mescolate con gomma.

Queste lastre sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni con bassi livelli di responsabilità.

Ha una bassa permeabilità al gas e bassi costi che rendono questo prodotto adatto ai maggior usi comuni (aria, acqua alcuni tipo di oli e grassi pesanti).

DATI TECNICI

Colore:	Grigio scuro
Misure standard (mm):	2000x1500 (altre su richiesta)
Spessore standard (mm):	0.5,1,1.5,2,3 (altri su richiesta)
Densità (±10%):	1.6 g/cm ³
Permeabilità al gas (DIN 3535/6):	< 0.5 cm ³ /min
Tensione residua (DIN 52913, 16hr, 175°C):	23 Mpa
Aumento spessore ASTM F-146 ASTM olio N°1 5h 150°C:	<25%
Recupero ASTM F-36 A:	>35%
Compressibilità ASTM F-36 A:	15%-20%