

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====
Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA

ART.500907 TRECCE FIBRA VETRO

CARATTERISTICHE

Prodotto con filo testurizzato di fibra continua di vetro tipo "E".

Fibra con diametro 6/9 micron.

Contenuto di alcali (calcolati come Na₂O) inferiori all'1%.

Fibra testurizzata.

Resistenza alla temperatura 550°C.

Conducibilità termica: W/M k-0,06.

Inattaccabile da batteri, funghi ed insetti, non imputridisce.

IMPIEGHI ABITUALI

Guarnizioni per tenute fumi/olii/solventi/acidi ed alcali deboli.

Rivestimenti isolanti.

Compensazione fra flange.

Battute per porte forni.

PESO SPECIFICO

TIPO A DENSITA' NORMALE: 1 circa.

TIPO A DENSITA' RIDOTTA: a richiesta.

Il manufatto presenta una buona resistenza tale da garantire e facilitare ogni serraggio e bassa ed alta pressione e per alte temperature.

I dati riportati sono indicativi e non impegnativi e la FIMI si riserva la possibilità di modificarli senza preavviso.

Data di compilazione, 21/02/02