



**FIMI S.p.A.**  
 26010 IZANO (CR)  
 Via delle Industrie, 6  
 Tel. 0373 780 193  
 Fax 0373 244 184  
 P.I.02148581206  
[www.fimi.net](http://www.fimi.net)  
[info@fimi.net](mailto:info@fimi.net)



**PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS**

## SCHEDA TECNICA

### Art.06506 FIMICOL ROSSO 160/N

#### DESCRIZIONE

FIMICOL ROSSO 160/N è un adesivo a solvente caratterizzato da elevata viscosità e potere riempitivo, particolarmente idoneo in tutti quegli impieghi in cui oltre all'incollaggio è richiesta anche una funzione sigillante.

#### CAMPI DI IMPIEGO

Per l'incollaggio di raccordi di PVC rigido quando vi sono differenze dimensionali, con gioco anche notevole, tra bicchiere e condotta negli impianti non in pressione.

#### CARATTERISTICHE

**Composizione:** resine viniliche, riempitivi inerti in miscela di solventi organici

**Consistenza:** pastosa

**Meccanismo di presa:** rilascio del solvente

**Solventi:** chetoni e toluolo

**Colore:** aragosta

#### DATI TECNICI

<b>Contenuto in solidi :</b>	45 - 48 % *
<b>Viscosità :</b>	10.000 - 20.000 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.20 a 25°C) *
<b>Resistenza alla temperatura :</b>	+60°C, picchi fino a +80°C

\* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

#### MODALITA' D'USO

Pulire accuratamente le superfici ed all'occorrenza sgrassare con Deternet (art.06500). Applicare sul tubo e sul bicchiere una quantità di adesivo sufficiente a riempire il gioco esistente. Unire immediatamente le parti.

La presa raggiunge il suo valore massimo dopo 2-4 giorni in funzione dello spessore del collante e della temperatura ambiente.

#### STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato nella confezione originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Teme il ge lo.

Data di compilazione: settembre 2017