FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net

PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA
art.00610 GESSO SCAGLIOLA

DESCRIZIONE

Prodotto in polvere a base di gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

Adatto a lisciature su intonaci premiscelati grezzi a base di gesso ed anche per stuccature.

MODALITA' D'USO

Prima di applicare "Gesso scagliola" assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita ed esente da oli e grassi. E' un prodotto adatto al solo uso interno, non miscelare con altri prodotti.
Miscelare con circa 0,75 l di acqua per 1 kg di gesso scagliola.
Con uno spessore di 1 cm ha una resa di circa 1 mq per 10 kg di prodotto.
Tempo vita utile dell'impasto (a 22℃ ed umidità re lativa del 60%): circa 5 minuti.
Tempo medio di presa: 10 min.
Tempo di indurimento completo: 48 ore.
Utilizzare a temperature ambientali comprese tra i 5 ed i 30℃.

Conservare in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.

Data di compilazione: marzo 2015