

Scheda Tecnica

Revisione 24.02.2026

SILIFIM NEUTRO TRASPARENTE E BIANCO



1. Descrizione

SILIFIM NEUTRO è un sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica a reticolazione neutra; protetto contro la formazione delle muffe. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

2. Campi d'impiego

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ceramica, cemento, materiali refrattari (sia porose o lisce), plastiche rigide (PC, PVC); legno verniciato, lamiera verniciate (previi appropriati test preliminari). Idoneo per l'applicazione nei settori "Sanitari" ed "Edilizia": pannelli di tamponamento, giunti perimetrali e di dilatazione in terrazze, prefabbricati, superfici vetrate, sigillature di lucernari e coperture. Ottima resistenza all'esterno. Il prodotto non deve essere utilizzato per la realizzazione di vetrocamera o lo incollaggio strutturale di vetri, non è adatto per l'uso su marmo, pietre naturali, poiché può causare macchie, né per gli acquari di tenuta o per uso a lungo termine sotto l'acqua. Non adatto per applicazioni per uso alimentare e montaggio di specchi.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE PRODOTTO	
Densità	1,36 g/cm ³ ca.
Tempo di formazione pelle (in base alle condizioni ambientali)	15-20 min.
Velocità di reticolazione	2 mm/24h
Durezza SHORE A	32 ± 2
Modulo di allung.al 100% (DIN 53504)	ca. 0,39 N/mm ²
Resistenza alla trazione (DIN 53504)	1,4 N/m
Allungamento a rottura (DIN 53504)	550%
Temperature applicative	5 ÷ 40 °C
Temperature operative	-40 ÷ 120 °C

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su superfici asciutte, pulite, sgrassate. Tagliare la testa della cartuccia nel punto in cui finisce il filetto e tagliare il beccuccio a 45° in funzione della larghezza del giunto desiderata. La larghezza del giunto non deve essere né inferiore a 3-4 mm, né superiore a 30-40 mm.

4. Stoccaggio

15 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (inferiore a 25 °C).

5. Precauzioni

Il contatto con gli occhi deve essere completamente evitato. In tal caso lavare abbondantemente con acqua. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

6. Note

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00803	SILIFIM NEUTRO TRASPARENTE - 280 ml	Nr	25
00903	SILIFIM NEUTRO BIANCO - 280 ml	Nr	25



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net