



Scheda Tecnica

Revisione 24.02.2026

SILIFIM NEUTRO TESTA DI MORO E GRIGIO BASSO MODULO PER LATTONERIA

1. Descrizione

SILIFIM NEUTRO Basso Modulo per Lattoneria è un sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica a reticolazione neutra di tipo "Alcossilica" (inodore); protetto contro la formazione delle muffe. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

2. Campi d'impiego

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ceramica, cemento, materiali refrattari (sia porose o lisce), plastiche rigide (PC, PVC); legno verniciato, lamiere verniciate (previi appropriati test preliminari). Idoneo per l'applicazione nei settori "Sanitari" ed "Edilizia": pannelli di tamponamento, giunti perimetrali e di dilatazione in terrazze, prefabbricati, superfici vetrate, sigillature di lucernari e coperture. Ottima resistenza all'esterno. Il prodotto non deve essere utilizzato per la realizzazione di vetrocamera o lo incollaggio strutturale di vetri, non è adatto per l'uso su marmo, pietre naturali, poiché può causare macchie, né per gli acquari di tenuta o per uso a lungo termine sotto l'acqua. Non adatto per applicazioni per uso alimentare e montaggio di specchi.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE PRODOTTO	
Densità	ca. 1 g/cm ³
Tempo formazione pelle (23 °C, 50% R.H.)	ca. 20 min.
Velocità di reticolazione (23 °C, 50% R.H.)	> 2 mm/24h
Durezza SHORE A (ISO 868)	20 - 30 °
Modulo di allungam. al 100% (ISO 8339)	0,34 MPa
Resistenza alla trazione (ISO 8339)	0,7 MPa
Allungamento a rottura (ISO 8339)	>300%
Temperature applicative	5 ÷ 40 °C
Temperature operative	-40 ÷ 150 °C

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite e sgrassate; per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti (ad es. Alcol Isopropilico). In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer.

4. Stoccaggio

12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

5. Note

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
01007	SILIFIM NEUTRO TESTA DI MORO - Basso modulo per lattoneria - 310 ml	Nr	12
01017	SILIFIM NEUTRO GRIGIO - Basso modulo per lattoneria - 310 ml	Nr	12



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net