



Scheda Tecnica

Revisione 26.02.2026

RAME SPRAY



1. Descrizione

Prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione. Forma un film elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che può essere lasciato come protezione finale o essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Quantità	400 ml
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapidissima essiccazione
Colore	Effetto Rame
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20 °C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione	a 20 °C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50 °C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola	Da 28% a 38%
Granulometria grindometro	Fondo scala 0 a 2 Micron
Brillantezza	Da 20 a 100 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13 Micron circa
Spessore 3 mani	36 Micron circa
Temperatura di esercizio	-10 °C / +150 °C (Picchi 200 °C)
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 15 minuti
	Asciutto al tatto 30 minuti
	Asciutto in profondità 1 ora

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Pulire accuratamente le superfici da verniciare, carteggiare preventivamente con carta abrasiva per favorire l'aderenza della vernice al supporto. Agitare molto bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di 25-30 cm dalla superficie da verniciare. Per evitare colature, applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervalli di qualche minuto. Rimuovere con acetone e/o diluente nitro.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
05901	RAME SPRAY 400 ml	Nr	12



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

