


LASTRA ISOLGOMMA



1. Descrizione

Ideale per l'edilizia e per impianti di riscaldamento e condizionamento. La LASTRA ISOLGOMMA è disponibile anche autoadesiva.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			
PROPRIETÀ	VALORI	METODO	
Limiti di impiego	ISO 14706 ISO 14707	LASTRE ISOLGOMMA da -165 °C* a +85 °C	
Conducibilità termica λ W/(m·K)		Spessori ≤ 25 mm	Spessori > 25 mm
		-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
		0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
		+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
		+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468	pH neutro (7 $\pm$ 0,5)	
Permeabilità μ	EN 12086	≥ 10000	≥ 7000
Fuoco	EN 13501-1	LASTRE ISOLGOMMA Euroclasse B-s3, d0	

*Per applicazioni industriali, il prodotto può essere applicato fino a -198 °C; per applicazioni inferiori a -40 °C contattare il nostro Ufficio tecnico.

2. Note

FIMI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare i dati sopracitati senza alcun preavviso.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
500500630	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 30 m Sp. 6 mm	m ²	30
500500630A	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 30 m Sp. 6 mm	m ²	30
500501020	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 20 m Sp. 9 mm	m ²	20
500501020A	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 20 m Sp. 9 mm	m ²	20
500501314	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 14 m Sp. 13 mm	m ²	14
500501314AD	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 14 m Sp. 13 mm	m ²	14
500501910	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 10 m Sp. 19 mm	m ²	10
500501910AD	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 10 m Sp. 19 mm	m ²	10
500502508	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 8 m Sp. 25 mm	m ²	8
500502508A	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 8 m Sp. 25 mm	m ²	8
500503206	LASTRA ISOLGOMMA 1 m x 6 m Sp. 32 mm	m ²	6
500503206AD	LASTRA ISOLGOMMA ADESIVA 1 m x 6 m Sp. 32 mm	m ²	6



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

